

Descrizione del prodotto

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Coarse 710

Il prodotto è costituito da grandi particelle abrasive legate da un polimero resistente e durevole ad un supporto in plastica dimensionalmente stabile. Il retro ha un adesivo sensibile alla pressione protetto da un liner rimovibile. Se sottoposto al solo traffico pedonale, il prodotto è in grado di resistere almeno a 1 milione di passaggi (circa 3 anni con 1.000 passaggi di persone al giorno). Il traffico veicolare leggero riduce notevolmente la durata del prodotto.

Dimensioni standard: fare riferimento alla tabella dei prodotti standard (pag. 3)

Colori:

- Nero 710

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose serie 600

Il prodotto è costituito da particelle abrasive legate da un polimero resistente e durevole ad un film plastico dimensionalmente stabile. Il retro ha un adesivo sensibile alla pressione protetto da un liner rimovibile. Se sottoposto al solo traffico pedonale, il prodotto (eccetto il bianco 688 stampato) è in grado di resistere almeno a 1 milione di passaggi (circa 3 anni con 1.000 passaggi di persone al giorno). Il traffico veicolare leggero ridurrà notevolmente la durata del prodotto.

Dimensioni standard: fare riferimento alla tabella dei prodotti standard (Pagina 3)

Colori:

- Nero 610
- Trasparente 620
- Giallo 630
- Striscia gialla/nera 613
- Bianco 688 (stampabile con tecnologia Ink-Jet UV)
- Nero con striscia foto-luminescente 690

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Conformabile Serie 500

Il prodotto è costituito da particelle abrasive legate da un polimero resistente e durevole al foglio di alluminio. Il retro ha un adesivo sensibile alla pressione protetto da un liner rimovibile. Il prodotto è progettato per allungarsi e conformarsi a superfici irregolari come le superfici metallo mandorlato o superfici piane con rivetti o teste a vite, pioli per scale, ecc. Se sottoposto al solo traffico pedonale, il prodotto (eccetto il bianco 588 stampato) è in grado di resistere almeno a 1 milione di passaggi (circa 3 anni con 1.000 passaggi di persone al giorno). Il traffico veicolare leggero ridurrà notevolmente la durata del prodotto.

Dimensioni standard: fare riferimento alla tabella dei prodotti standard (pag. 3)

Colori:

- Nero 510
- Giallo 530
- Bianco 588 (stampabile con tecnologia Ink-Jet UV)

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Resilient Medio serie 300

Il prodotto è costituito da un film plastico dimensionalmente stabile rivestito con una superficie in gomma resiliente testurizzata. Il retro ha un adesivo sensibile alla pressione protetto da un liner rimovibile. Se sottoposto al solo calpestio a piedi nudi, il prodotto è in grado di sopportare almeno 0,5 milioni di passaggi (circa 3 anni con 500 passaggi al giorno). Il traffico veicolare leggero ridurrà notevolmente la durata del prodotto.

Dimensioni standard: fare riferimento alla tabella dei prodotti standard (pag. 3)

Colori:

- Nero 310
- Grigio 370

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Resilient Fine serie 200

Il prodotto è costituito da una superficie superiore resiliente a tessitura fine. Il retro ha un adesivo sensibile alla pressione protetto da un liner rimovibile.

Dimensioni standard: fare riferimento alla tabella dei prodotti standard (pag. 3).

Colori:

- Trasparente 220
- Bianco 280

Accessori

Primer 3M™ Scotch-Clad™ 776

Il primer è un adesivo a base solvente. Va applicato su superfici ruvide o porose prima dell'applicazione dei nastri antiscivolo con retro adesivizzato.

Dimensione: barattolo (1 lt.)

Resa: 1 lt di prodotto copre circa 12mq²/litro.

3M™ 3950 Edge Sealer

Si tratta di un composto liquido a base solvente da utilizzare sui bordi dei nastri antiscivolo Safety-Walk, fornendo una ulteriore protezione dall'umidità o dai liquidi.

Confezione: barattolo (240 ml).

Resa: 240 ml sigilla circa 65 – 70 m.

3M™ Safety-Walk™ Edging Compound

Si tratta di un composto liquido a base solvente in un comodo applicatore a tubo. Il prodotto riempie i bordi esposti dei nastri antiscivolo Safety-Walk, fornendo un'ulteriore protezione dall'eccessiva umidità o dai liquidi.

Confezione: tubetto (150 ml).

Resa: tubetto da 150 ml sigilla circa 23 m - 30 m.

Rullo manuale in gomma 3M™ Safety-Walk™

Il rullo di gomma aiuta a fornire un legame solido quando vengono applicati materiali antiscivolo Safety-Walk.

Dimensioni: 15 cm di lunghezza totale

Dimensioni standard dei 3M™ Safety-Walk™ nastri antiscivolo

Misura	Larghezza	Lunghezza	Nero 710	Nero 610	Sicurezza Giallo 630	Bianco 688	Trasparente 620	Strisce giallo/nero 613	Nero PL 690	Nero 510	Bianco 588	Sicurezza Giallo 530	Nero 310	Grigio 370	Bianco 280	Trasparente 220
3/4" x 24	19,05 mm	7,32 m		X												
6" x 24	152,4 mm	7,32 m		X												
2" x 30	50,8 mm	9,14 m							X							
3" x 30	76,2 mm	9,14 m							X							
4" x 30	101,6 mm	9,14 m							X							
6" x 30	152,4 mm	9,14 m							X							
3/4" x 60	19,05 mm	18,3 m		X	X		X									
1" x 60	25,4 mm	18,3 m	X	X	X		X	X					X	X	X	X
2" x 60	50,8 mm	18,3 m	X	X	X		X	X		X		X	X	X	X	X
4" x 60	101,6 mm	18,3 m	X	X	X			X		X			X	X	X	
6" x 60	152,4 mm	18,3 m	X	X			X	X		X			X			
12" x 60	304,8 mm	18,3 m	X		X		X	X		X			X	X		
20" x 60	508 mm	18,3 m		X												
24" x 60	609,6 mm	18,3 m	X	X			X	X		X			X	X		
28" x 60	711,2 mm	18,3 m												X		
32" x 60	812,8 mm	18,3 m												X		
36" x 60	914,4 mm	18,3 m	X										X	X		
48" x 60	1,22 m	18,3 m	X	X			X									X
12" x 120	304,8 mm	36,58 m	X													
24" x 120	609,6 mm	36,58 m	X													
49,25" x 120	1,25 m	36,58 m		X			X									
48" x 150	1,22 m	45,72 m				X					X					
48" x 164	1,22 m	50 m					X									
24" x 246	609,6 mm	75 m											X			
24" x 250	609,6 mm	76,2 m		X												
2" x 328	50,8 mm	100 m														X
49,25" x 332	1,25 m	101,2 m		X			X									

Guida alla selezione dei prodotti

Applicazione/Tipo dei 3M™ Safety-Walk™ Nastri Antiscivolo

Applicazioni	Coarse 710 Nero	General Purpose serie 600	Conformabile Serie 500	Resilient Medio serie 300	Resilient Fine serie 200
Macchinari agricoli	X	X	O		
Carrelli elevatori per macchine da costruzione Raccoglitori di ciliegie	X	X	O		
Gradini, scale e piattaforme		X	O		
Veicoli ricreativi Motoslitte ATV (all terrain Vehicle) Trattori da giardino Tagliaerba	X	X	O		
Aree umide e oleose	X	X	O		
Banchine di carico Passerelle di stoccaggio a freddo Piattaforma/rampe	X	X	O		
Scale Sgabelli a gradini Ponteggi		X	O		
Ponti aerei/cargo con i treni Semirimorchi Autobus Ponti delle navi	X	X	O		
Sci d'acqua Tavole da surf Jet ski Barche				X	
Piscine Accessori per piscine Bordi per immersioni				X	
Doccie per il bagno				X	X
Vasche da bagno					X
Pulegge per trasportatori				X	
Area di ristorazione*		X		X	
Officine meccaniche Officine di riparazione Garage	X				

X Consigliato per superfici piane o lisce

O Consigliato intorno agli angoli o per superfici irregolari

* Consigliato per l'applicazione su piastrelle in ceramica in cotto

Proprietà tipiche

Caratteristiche prodotto	Coarse 710 Nero	General Purpose serie 600				Conformabile Serie 500	Resilient Medio serie 300	Resilient Fine serie 200
Colore	Nero 710	Nero 610	Trasparente 620 Giallo 630 Bianco 688	Bande Giallo/nero 613	Striscia PL nera 690	Nero 510 Giallo 530 Bianco 588	Nero 310 Grigio 370	Trasparente 220 Bianco 280
Peso applicato (g)/m²	1680	730	730	730	730	850	830	640
Spessore applicato (mm)	1.27	0.71	1.01	1.01	1.01	1.00	1.17	0.51
Temperatura minima di applicazione	4° C	4° C	4° C	4° C	4° C	4° C	4° C	10° C
Temperatura minima di esercizio*	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-40° C	-10° C	-10° C
Temperatura massima di esercizio*	79° C	79° C	79° C	79° C	79° C	79° C	79° C	66° C

* non per lunghi periodi di tempo agli estremi

Infiammabilità

Gli standard di infiammabilità sono diversi da paese a paese. Per maggiore informazione contattate il vostro referente commerciale 3M.

La seguente tabella mostra la norma europea (EN).

Normativa di riferimento	Coarse 710 Nero	General Purpose Serie 600	Conformabile Serie 500	Resilient Medio Serie 300	Resilient Fine Serie 200
DIN EN 13501-1 Applicazioni per l'edilizia d'interni	Cfl s1	610: Bfl s1 613: Cfl s1 620: Bfl s1 630: Bfl s1 688: Bfl s1 690: Cfl s1	510: Bfl s1 530: Bfl s1 588: Bfl s1	310: Bfl s1 370: Bfl s1	220: Bfl s1 280: Bfl s1 ---
DIN EN 45545-2 R10 Applicazioni ferroviarie interne per pavimenti	HL2	610: HL2 613: HL2 630: HL3 688: HL3 690: HL1	530: HL2 588: HL3	---	---
Codice FTP dell'IMO 2010, Allegato 1 Parti 2 e 5 	---	610: Certificato rilasciato da US Coast Guard	---	---	---

Resistenza allo scivolamento

DIN 51130 e ASR A1.5/1,2 Valore	Coarse 710 Nero	General Purpose Nero 610	General Purpose 620, 630	General Purpose 613, 688, 690	Conformabile Serie 500	Conformabile 588	Resilient Medio Serie 300	Resilient Fine Serie 200
Attrito (a secco)	R13	R13	R13	R13	R13	R13	R10	R10
Volume (ml/dmsq)	V8	V4	V4	-	V4	-	V4	-

Nota:

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo General Purpose 688 e 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Conformabile 588 offrono entrambi la possibilità di stampabilità con inchiostri Ink-Jet UV. La resistenza allo scivolamento di cui alla tabella sopra si riferisce a prodotti non stampati. La resistenza allo scivolamento dei prodotti stampati può diminuire a seconda della quantità totale di copertura dell'inchiostro.

Resistenza chimica

Utilizzare questa guida per aiutarvi nella selezione del 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo più idoneo quando si prevede l'esposizione a particolari sostanze chimiche.

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Fine Resilient trasparente 220 può diventare torbido durante l'immersione continua in acqua. Riacquisterà la sua trasparenza dopo l'asciugatura.

I colori possono essere influenzati dall'esposizione prolungata ad alcune sostanze chimiche.

Colore	Nero 710	Nero 610	Trasparente 620 Giallo 630 Bianco 688 (non stampato)	Bande Giallo/nero 613	Nero PL 690	Nero 510 Giallo 530 Bianco 588 (non stampato)	Nero 310 Grigio 370	Trasparente 220 Bianco 280
Acqua	R	R	R	R	R	R	R	R
Candeggina	R	R	I	I	R	I	R	R
1% Acido cloridrico	R	R	R	R	R	R	R	R
1% Idrossido di sodio	I	I	NR	I	I	NR	R	R
Detergente (1% in acqua)	R	R	R	NR	NR	R	R	R
Sapone (1% in acqua)	R	R	R	I	I	R	R	R
Alcool isopropilico	R	R	R	I	I	R	R	I
Olio motore	R	R	R	R	R	R	R	R
Fluido idraulico	NR	NR	R	R	R	I	R	NR
Olio di arachidi	R	R	R	R	R	R	R	R
Metiletilchetone	I	I	I	I	I	I	I	NR
Liquori minerali	R	R	NR	I	I	NR	NR	NR
Benzina (senza piombo)	NR	NR	IC	NR	NR	NR	NR	NR
25% Acido solforico acqua	R	R	I	R	R	IC	R	R
50% Antigelo in acqua	R	R	R	I	R	R	R	R
Liquido lavavetri	R	R	R	R	R	R	R	R
Carburante diesel	R	R	I	I	I	I	NR	NR
Acqua salata	R	R	R	R	R	R	R	R

R - Raccomandata, generalmente non immersione continua

I - Consigliato solo in caso di intermittenza esposizione

IC - Può sopportare il contatto accidentale, a condizione che la pulizia/risciacquo venga effettuata dopo l'esposizione

NR - Non Raccomandato

Preparazione della superficie

Superficie	Salvietta con solvente ¹	Finitura del pavimento a strisce; sgrassare; lavare e risciacquare ² .	Raccomandato l'uso del primer (su tutta la superficie)
Metallo grezzo/polietilene/propilene	X		No
Metallo verniciato o plastica / legno verniciato / legno verniciato / fibra di vetro resinata - Gelcoated / pavimento rivestito di resina epossidica ³	X	X	No
Calcestruzzo poroso grezzo o liscio		X	Sì
Cemento liscio verniciato o rivestito		X	No
Piastrelle di vinile/marmo/marmo/terrazzo/ceramica		X	No
Piastrelle ceramica cotto		X	Sì

1 - Utilizzare un solvente adatto per rimuovere grasso e olio. Seguire le indicazioni del produttore per una corretta manipolazione.

2 - Utilizzare detersivo, sgrassante o prodotto chimico per la scrostatura, a seconda dei casi.

3 - Il legno non trattato e trattato deve essere verniciato prima dell'applicazione di qualsiasi nastro antiscivolo 3M™ Safety-Walk™.

4 - Sconsigliato l'uso nelle cucine commerciali.

Istruzioni per l'uso

Prima di stampare su 3M™ Safety-Walk™ 588 o 3M™ Safety-Walk™ 688 si raccomanda di leggere attentamente le linee guida generali per la stampa 3M™ Safety-Walk™ (pag. 8), ciò vi permetterà di comprendere meglio e avere maggiore consapevolezza sul processo

Istruzioni per la preparazione della superficie

1. Assicurarsi che la superficie sia pulita, asciutta, liscia e al di sopra della temperatura minima di applicazione quando si applica il materiale 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo. Riparare o sostituire qualsiasi superficie rotta o danneggiata.
2. Rimuovere la vernice rovinata, scalfitta o scrostata prima di applicare il materiale Safety-Walk.
3. Rimuovere i residui non ben ancorati alla superficie.
4. Se presente, la cera del pavimento può essere rimossa prima dell'applicazione.
5. Facendo riferimento alla "Tabella di preparazione della superficie" di cui sopra, utilizzare il detergente o il solvente appropriato per pulire la superficie. Dopo la pulizia, lasciare asciugare bene la superficie.

Istruzioni per la preparazione

Superficie pulita, asciutta e con Primer 3M™ Scotch-Clad™ 776, specialmente:

1. Superfici in cemento grezzo.
2. Ricoperto, verniciato o cemento poroso se la superficie è eccessivamente ruvida.
3. Altre superfici porose.
4. Pulire correttamente la superficie seguendo la "Tabella di preparazione della superficie" a pagina 7.
5. Utilizzare un pennello per applicare uno strato sottile di primer nel punto in cui il materiale deve essere posizionato.
6. Prima di applicare il materiale 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo, lasciare asciugare bene l'area trattata con il primer (nessuna traccia di adesione o appiccicosità al tatto).
Il tempo di asciugatura approssimativo è di 15 minuti.

Istruzioni per l'applicazione

Strumenti necessari: Rullo a mano in gomma o mazzuolo in gomma

1. I singoli pezzi devono essere distanziati tra loro di almeno 1,3 cm e massimo 2,5 cm.
2. Arrotondare gli angoli di ogni pezzo tagliato dal rotolo.
3. Staccare il liner protettivo tirandolo indietro di circa 2,5 cm da un'estremità e posizionare il pezzo sulla superficie.

Nota importante: ridurre al minimo il contatto dell'adesivo con le dita.

4. Continuare a rimuovere il liner, premendo con forza il materiale mentre il liner viene rimosso.
5. Per i pezzi più piccoli staccare il liner dal pezzo. Prendere la striscia dai bordi, curvarla, allineare il centro del pezzo sopra il centro della superficie da ricoprire e premere con forza.
6. Infine, premere il pezzo sulla superficie utilizzando un rullo a mano partendo dal centro fino agli estremi.
7. Per l'applicazione delle strisce 3M Safety-Walk Conformable, utilizzare un martello morbido e assicurarsi che il prodotto sia conforme alla superficie. Battere i bordi con forza.
8. Sulle scale, applicare il pezzo di 3M Safety-Walk a una distanza di 13 mm dall'estremità del gradino per prevenire il distacco della striscia.

Linee guida per la stampa dei 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Conformabile 588 e 3M™ Safety-Walk™ General Purpose 688

3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Conformabile 588 e 3M™ Safety-Walk™ General Purpose 688 offrono entrambi la caratteristica unica della stampabilità digitale Ink-Jet UV. La guida che segue è una raccomandazione generale per le fasi del processo che possono essere adottate quando si maneggia e si inizia a stampare su 3M™ Safety-Walk™. 3M non è responsabile o perseguibile per eventuali problemi della stampante e/o urti della testina della stampante. Spetta all'utente identificare una stampante compatibile ed effettuare le necessarie regolazioni della stampante per stampare correttamente e per non danneggiare l'attrezzatura della stampante. Si prega di consultare il rivenditore locale della stampante per capire i passi necessari per stampare su Safety-Walk™ in modo sicuro ed efficiente senza danneggiare il Safety-Walk™ o la stampante stessa.

Note importanti:

- 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Conformabile 588 e 3M™ Safety-Walk™ General Purpose 688 sono superfici ruvide e in rilievo, si raccomanda di sollevare le testine della stampante a una distanza di sicurezza dalla superficie Safety-Walk™ per evitare incidenti o colpi alla testina della stampante.
- 3M consiglia di utilizzare una stampante compatibile con gli inchiostri ad essiccazione UV per una asciugatura e consegna più rapida.
- 3M raccomanda di caricare Safety-Walk™ sui rulli della stampante solo immediatamente prima della stampa e di rimuoverlo subito dopo la stampa per evitare che Safety-Walk™ si arricci o prenda la curva del rullo, così da non rimanere piatto durante la stampa con il rischio di un impatto della testa.
- 3M raccomanda agli operatori della stampante di essere presenti e di monitorare diligentemente, poiché il Safety-Walk™ viene continuamente alimentato nella stampante e di prestare attenzione ad eventuali arricciamenti dei bordi o a superfici rialzate anomale che potrebbero essersi propagate man mano che il rotolo viene srotolato. Se si dovesse notare l'arricciatura dei bordi, si raccomanda di nasstrarli o di tenerli premuti per evitare che si sollevino ulteriormente, attenuando in tal modo l'impatto o l'urto della testina della stampante.

Raccomandazioni per la stampa

Passo 1

Si raccomanda di assegnare il lavoro a uno stampatore qualificato e che sia confidente e competente per la stampa su superfici ruvide e in rilievo.

Passo 2

Caricare correttamente nella stampante 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo Conformabile 588 e 3M™ Safety-Walk™ General Purpose 688. Si raccomanda di caricare Safety-Walk™ nella stampante solo immediatamente prima della stampa e di rimuoverlo subito dopo il completamento della stampa. Così facendo il nastro Safety-Walk™ non si deformerà sotto ai rulli della stampante.

Passo 3

Sollevare le testine della stampante per garantire che le testine di stampa non urtino o sfreghino la superficie ruvida e in rilievo del nastro Safety-Walk™. Si raccomanda di sollevare le testine di stampa ad almeno 2-5 mm di distanza dalla superficie del Safety-Walk™, comunque si raccomanda di porre massima prudenza e attenzione per garantire che le testine di stampa non urtino a causa della presenza di superfici irregolari.

Passo 4

Una volta che le testine della stampante sono sollevate e ad una distanza di sicurezza dalla superficie Safety-Walk™, iniziare ad alimentare il Safety-Walk™ nella stampante. Assicurarsi che il Safety-Walk™ sia ben teso e che l'aspiratore della stampante sia acceso per evitare un sollevamento o una gobba anomala del materiale.

Passo 5

Durante il carico del Safety-Walk™ nella stampante, ispezionare Safety-Walk™ per eventuali anomalie o arricciature dei bordi. Se l'arricciatura dei bordi persiste, applicare del nastro adesivo o tenere i lati per garantire che il Safety-Walk™ rimanga planare con il tavolo della stampante per tutto il tempo della stampa.

Passo 6

Determinare l'immagine (o le immagini) e/o il colore (o i colori) desiderati.

Passo 7

Stampa. Si raccomanda agli operatori della stampante di ispezionare e monitorare continuamente il processo per garantire che la testina della stampante non si blocchi o non si verifichino colpi.

Passo 8

Rimuovere il rotolo Safety-Walk immediatamente dopo il completamento della stampa. Così facendo il nastro Safety-Walk™ non si deformerà nei rulli della stampante.

Istruzioni per la manutenzione

- Controllare periodicamente l'applicazione per garantire l'efficacia del prodotto.
- Per garantire che i materiali 3M™ Safety-Walk™ siano mantenuti liberi da sporcizia e altri residui che potrebbero comprometterne la funzionalità:
 - Coarse, General Purpose e Conformabile devono essere spazzolati regolarmente.
 - Resilient Medio e Fine devono essere puliti o spazzolati regolarmente.
- Utilizzare uno sgrassatore/pulitore appropriato per la manutenzione generale per mantenere il materiale e le superfici circostanti esenti da sporco e grasso.
- Per rimuovere e sostituire il materiale usurato o strappato:
 - Staccare tirando il vecchio nastro. L'uso di un termo soffiatore può aiutare in questo processo.
 - Dopo la rimozione del vecchio materiale, utilizzare 3M™ General Purpose Adhesive Remover (08987) o un prodotto equivalente per ammorbidire i residui di adesivo e consentire la raschiatura della superficie in preparazione alla sostituzione del prodotto.
- 3M™ Safety-Walk™ dovrebbe essere sostituito quando si osserva l'usura o la perdita di minerali dalla sua superficie.

Importante per la corretta applicazione e la durata di vita

1. Tutte le superfici devono essere pulite, asciutte e alla temperatura consigliata prima di applicare il prodotto.
2. Le superfici ruvide o porose devono essere trattate con il primer 3M™ Safety-Walk™ per una corretta adesione.
3. Un rullo manuale in gomma deve essere usato per assicurare un legame solido durante l'applicazione del 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo.
4. Per una maggiore protezione da umidità o liquidi eccessivi, utilizzare 3M™ Safety-Walk™ Edging Compound o 3M™ 3950 Edge Sealer. 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo non sono consigliati in caso di continua immersione in acqua.
5. 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo può essere applicato sulla maggior parte delle superfici verniciate che sono in buone condizioni. Il materiale aderirà così come la vernice di base. Le superfici verniciate devono essere completamente asciutte prima dell'applicazione di qualsiasi nastro 3M.

6. Il legno trattato o non trattato deve essere verniciato prima dell'applicazione 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo.
7. Non applicare 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo su superfici con contatto costante con acqua o umidità.
8. Non applicare 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo sopra zone stuccate o riparate. Evitare crepe nel calcestruzzo e fessure in qualsiasi superficie.
9. applicare 3M™ Safety-Walk™ Nastro Antiscivolo non sono raccomandati nelle cucine commerciali rivestite con piastrelle in cotto a causa della costante esposizione all'olio.

Rimedio limitato

Usi finali non idonei

Questo documento contiene esclusivamente informazioni tecniche. Tutti gli aspetti associati a garanzia e responsabilità relativi a questo prodotto sono regolati dai termini e dalle condizioni di vendita, subordinati alla legge in vigore laddove applicabile. Prima di usare il prodotto, l'utilizzatore deve determinarne l'idoneità per l'utilizzo richiesto o desiderato e assumersi tutti i rischi e le responsabilità in relazione a tale utilizzo.

L'obsolescenza naturale del prodotto può causare una graduale diminuzione della lucentezza, leggere variazioni di colore, il sollevamento della pellicola a ridosso dei bordi e, in ultimo, una piccola quantità di fori. Questi eventi non rappresentano l'effetto di un prodotto difettoso e non sono coperti dalla garanzia 3M.

Limitazioni di responsabilità

Tutte le questioni di garanzia e responsabilità relative a questo prodotto sono disciplinate dai termini e dalle condizioni di vendita, soggette, ove applicabile, alla legge vigente.

Durata di conservazione, stoccaggio e spedizione

La durata di conservazione definita di seguito rimane un dato indicativo e massimo, soggetto a molti fattori esterni e non controllabili. Essa non può mai essere interpretata come garanzia.

La durata di conservazione non supera mai i 5 anni dalla data di produzione riportata sulla scatola originale. Condizioni di conservazione: da +4°C a +38°C, al riparo dalla luce del sole, contenitore originale in un'area pulita e asciutta.

Salute e sicurezza

Quando si maneggiano prodotti chimici, leggere le etichette dei contenitori del produttore e le schede di sicurezza (SDS) per informazioni importanti sulla salute, la sicurezza e l'ambiente.

Seguite il link per ottenere le schede SDS per i prodotti 3M su [3M.com/SDS](https://www.3m.com/SDS).

IMPORTANTE! Quando si utilizza qualsiasi apparecchiatura, seguire sempre le istruzioni del produttore per un funzionamento sicuro.

3M e Safety-Walk sono marchi di 3M. Tutti gli altri marchi sono proprietà dei rispettivi possessori.

L'uso dei marchi registrati e nomi registrati in questo bollettino è basato su norme US. Queste norme potrebbero variare da paese a paese.

3M Italia Srl
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello
Italia
itgraphics@mmm.com
www.3mgraphics.com/it

© 3M 2020. Tutti i diritti riservati.