



3M™ Primer 94

Scheda tecnica

Emesso: Settembre 2009

Sostituisce: Nuovo

Descrizione prodotto

Prodotto liquido utilizzato per migliorare l'adesione iniziale dei nastri biadesivi 3M su superfici quali polietilene, polipropilene, ABS, mescole PET/PBT, cemento, legno, vetro, metallo e superfici metalliche verniciate.

Caratteristiche fisiche

Non per messa a specifica

Contenuto solido	6 %
Colore	Giallo chiaro
Viscosità (mPas)	35 ± 5 cps
Punto di infiammabilità	-20°C
Peso specifico	0.75 kg/l
Coprenza	211 m ² /l

Applicazioni**Preparazione superficiale**

La superficie da trattare deve essere pulita, liscia ed asciutta; pulire la superficie con una soluzione di acqua/alcol isopropilico: 50/50, utilizzando un panno senza sfilaccature.

Applicazione del primer 94

Agitare il primer prima di utilizzarlo; applicarne uno strato sottile ed uniforme, utilizzando la quantità minima di prodotto per trattare la superficie interessata; lasciare asciugare per 10 minuti o finché la superficie non diventa lucida. Per ottenere risultati ottimali, applicare il nastro biadesivo.

Le superfici porose richiedono 2 applicazioni di primer 94 per ottenere una coprenza uniforme e buona adesione; lasciare asciugare bene il primo strato e poi procedere con l'applicazione del secondo. Il primer può essere steso mediante spruzzatura, con pennello o rullo zigrinato.

Il primer 94 può essere rimosso con alcol isopropilico; a volte, occorre strofinare energicamente.

Seguire scrupolosamente le istruzioni del fabbricante nel manipolare ed usare i solventi

Durata

12 mesi dalla data di ricevimento da parte del cliente se conservato nella confezione originale facendo attenzione che il contenitore sia correttamente sigillato per evitare l'evaporazione del solvente e utilizzando un contenitore più piccolo per trasferire la parte di solvente che si intende utilizzare per lavorare.

Ulteriori informazioni

Per richiedere ulteriori informazioni oppure assistenza contattare:

3M Italia s.r.l.
Adesivi e Nastri per l'Industria
Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

Avvertenze importanti per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore dopo l'applicazione.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore rispetto all'uso concordato.

Poiché 3M come fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente diretto e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta idoneo e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che devono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

I dati forniti sono stati determinati con metodi di prova standard e sono valori medi non utilizzabili per messa a specifica. Le nostre raccomandazioni sull'uso dei prodotti sono basate su test ritenuti attendibili, ma invitiamo gli utilizzatori ad effettuare opportuni test per verificare direttamente l'idoneità del prodotto all'applicazione.

3M non può quindi accettare alcuna responsabilità od obbligo diretto o conseguente per perdite o danni causati da mere raccomandazioni.



Adesivi e Nastri per l'Industria

3M Italia s.r.l.

Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)

Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262

3M™ è un marchio di 3M Company.